

ACABADO ARQUITECTÓNICO

PRODUCTO NO. 1220-55

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado Arquitectónico QUIKRETE® es un material reparador con polímero modificado y con base de cemento Portland, diseñado para proveer un acabado liso a la inclinación de los paneles de pared de concreto prefabricado o vertido y superficies de albañilería de un 1/4" (6mm) de grueso.



USO DEL PRODUCTO

El producto Acabado Arquitectónico se mezcla a una consistencia lisa y puede ser aplicado con una allanadora, paleta o esponja. El acabado puede ser lijado cuando está seco. Las aplicaciones típicas incluyen:

- Reparar los defectos de las superficies con agujeros pequeños, escamosas y descascaradas
- Rellenar grietas que se generan en el concreto y en estuco después de que se ha secado
- Para reparaciones arriba y debajo del suelo

TAMAÑOS

- Bolsas de 40 lb (18.1 kg)

RENDIMIENTO

Una bolsa de 40 lb (18.1 kg) rinde aproximadamente 0.34 pies cúbicos (9.6 L) cuando es mezclado a una consistencia de mortero; cubrirá aproximadamente 32 pies cuadrados (3 M2) con un grosor de 1/8" (3 mm)

INSTALACIÓN

TIEMPO DE TRABAJO

Cuando está mezclado a una consistencia de mortero bajo las condiciones del laboratorio, el Acabado Arquitectónico QUIKRETE® muestra un tiempo de trabajo de 10 a 20 minutos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

El concreto viejo debe ser rigurosamente limpiado para asegurar la apropiada adhesión del producto Acabado Arquitectónico a la superficie vieja.

Limpieza Manual de Ruinas de la Superficie

- Lave, barra, raspe, descascare o muela la superficie para remover el concreto suelto y materiales extraños como pintura, residuos grasosos, algas, moho u otros materiales que se puedan pegar a la superficie vieja

Lavado a Presión

- Limpie la superficie usando una máquina de lavado a presión de 3500-psi (24 MPa); Sostenga la vara a unas pulgadas cerca de la superficie para pelar todos los materiales extraños y sueltos y para una operación segura y eficaz, siga las instrucciones del fabricante de la máquina a presión

MEZCLANDO

El acabado Arquitectónico QUIKRETE® puede ser mezclado en una cubeta con un taladro de 1/2" (12 mm) y un mezclador de paleta. Agregue aproximadamente 11 pintas (5.3 L) de agua potable en el contenedor de mezcla por cada bolsa de 40-libras (18.1 Kg). Vierta lentamente el contenido de la bolsa(as) en la mezcla de agua. Mezcle hasta que haya obtenido una consistencia para trabajar. Si necesita más agua, lentamente agregue cantidades pequeñas y continúe mezclando hasta que alcance la consistencia deseada. No se exceda de un volumen de 14 pintas (6.7 L) de agua por cada bolsa de 40 libras (18.1 Kg). Mezcle solamente la cantidad de material que pueda ser aplicado en 20 minutos

APLICACIÓN

ACABADO ARQUITECTÓNICO

Producto No. 1220-55

El Acabado Arquitectónico puede ser aplicado con una allanadora de acero, esponja o con una llana. Empape la superficie y remueva cualquier agua estancada de los lugares bajos. Fuerce una capa delgada del material en la superficie con una allanadora haciendo presión para llenar todos los defectos de la superficie. Para retocar la superficie tan pronto comience a endurecer usted puede usar una paleta de goma o una esponja. La superficie reparada puede ser lijada una vez se haya alcanzado el acabado deseado. Para aplicaciones largas y profundas, use Cemento de Fraguado Rápido QUIKRETE® (Quick Setting Cement) (#1240) con Acrílico para Reforzar Concreto (Concrete Acrylic Fortifier) (#8610).

The QUIKRETE® Companies
One

Securities Centre 3490 Piedmont Rd., NE, Suite 1300
Atlanta, GA 30305
(404) 634-9100
Fax: (404) 842-1425

** Diríjase a www.quikrete.com
para datos técnicos más
actualizados, MSDS y guía de
especificaciones*

CURADO

Bajo condiciones normales, no se requiere ningún curado especial. Con temperaturas frías, permita un tiempo más largo de curado antes de usar. El Acabado Arquitectónico puede ser preparado con pintura látex o un sellador a base de agua una vez el material se haya secado y endurecido.

Limitaciones

- No aplique cuando las temperaturas están por debajo de los 40°F (4°C) o cuando pueden llegar a bajar por debajo de los 32°F (0°C) en un plazo de 24 horas
- En temperaturas calientes, mezcle con agua fría para alargar el tiempo de fraguado
- No la use con polímeros modificados o aditivos
- El color puede variar si se agrega más agua cuando se está mezclando

DISPONIBILIDAD

El Acabado Arquitectónico QUIKRETE® está disponible en las casas líderes de abastecimiento de productos para la construcción y distribuidores. Contacte a un representante de Productos de Construcción de QUIKRETE® para ubicar a un distribuidor autorizado más cercano.

GARANTÍA

La Compañía QUIKRETE® garantiza que este producto es de calidad comercial si se utiliza o aplica de acuerdo con las instrucciones de este documento. El producto no se garantiza para servir para cualquier propósito o uso diferente al propósito general para el cual está destinado. La responsabilidad bajo esta garantía se limita a la sustitución del producto (comprado) que se encuentre defectuoso, o a las compañías de envío, reembolsar el precio de compra. En el caso de un reclamo bajo esta garantía, se debe dar un aviso por escrito a la Compañía QUIKRETE®. Esta garantía limitada es emitida y aceptada en lugar de cualquier otra garantía y terminantemente excluye responsabilidad por daños consecuentes.

MANTENIMIENTO

No requerido

SERVICIOS TÉCNICOS

La Compañía QUIKRETE® mantiene representantes técnicos en todo el país. Contacte a un distribuidor local para el nombre y el número del representante más cercano, o llame al departamento de Productos de Construcción de QUIKRETE®



www.quikrete.com

