



# ESTUCO DE CAPA DE BASE – CALIDAD BOMBEABLE

PRODUCTO NO. 1139-86

## DIVISIÓN 9

Enyesado de Cemento Portland  
09 24 00

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE® es un yeso fluido de alta facilidad para trabajar, particularmente diseñado para aplicaciones de aspersión.

### USO DEL PRODUCTO

El Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE® es un estuco de fibra reforzada, con base de cemento Portland, diseñado para ser utilizado como capa de adherencia y/o capa intermedia en una aplicación de 3 capas de estuco, o como la primera capa en una aplicación de 2 capas. Este producto contiene aditivos especiales los cuales previenen la pérdida prematura de la mezcla de agua y proporciona mayor facilidad de trabajar.

### TAMAÑOS

• El Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE® - Bolsas de 80 lb. (36.3 kg.) y bolsas a granel ("super sacos") de 3000 lb. (1360 kg.)

### RENDIMIENTO

• Cada bolsa de 80 lb. (36.3 kg.) de Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE® rendirá aproximadamente 0.83 pies cúbicos (23 L) de material.

### INSTALACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La instalación de malla de alambre o listón y papel de construcción deben estar de acuerdo con la norma ASTM C1063 o con los códigos de construcción locales del gobierno. Las juntas de control deben ser instaladas para limitar las secciones a no más de 144 ft<sup>2</sup> (13.4 m<sup>2</sup>), o a un radio de alto/ancho de 2.5 : 1.

#### MEZCLA

Mezcle aproximadamente 5.5 cuartos (5.2 L) de agua por bolsa de 80 lb. (36.3 kg.). Coloque el agua en la mezcladora y luego lentamente agregue el Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE®. Mezcle por 2 – 4 minutos, o hasta obtener una consistencia trabajable. Si es necesario, añada cantidades de agua adicional; no exceda 6.5 cuartos (6.2 L) por bolsa de 80 lb. (36.3 kg.) libras.

#### APLICACIÓN

El Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE® está destinado para ser utilizado sobre el código aprobado de malla metálica o bases sólidas como mampostería, concreto premoldeado o moldeado



en el lugar. La instalación sobre estas superficies debe estar en acuerdo con la norma ASTM C926 y los códigos locales de construcción. El Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE® puede ser aplicado con una espátula o un rociador de acuerdo a las técnicas típicas de estuco.

• Mezcle sólo la cantidad de Estuco de Capa de Base – Calidad Bombeable QUIKRETE® que pueda ser aplicada en 1 hora. La variación en la adición de agua afectará la uniformidad del color.

• No añada agua adicional durante la aplicación. El remojo adecuado de capas de base y el tratamiento de acabado eliminará la necesidad de agua adicional. Evite la superposición de estuco fresco sobre áreas previamente secas ya que esto dará como resultado una falta de uniformidad en el color

#### CURADO

Proporcione humedad suficiente para permitir la hidratación continua de los materiales de cemento y minimizar el agrietamiento. Cure con humedad por 48 horas. Bajo condiciones normales, el curado húmedo se logra mediante la aplicación de un fino atomizador de agua dos veces al día en la mañana y en la noche. Se debe tener cuidado para evitar daños de erosión en las superficies del enlucido. Este procedimiento debe ser repetido por varios días siguiendo la aplicación de estuco. Durante condiciones calientes y frías, puede ser necesario tomar precauciones adicionales, incluyendo vaporizar más frecuente, curado extendido o la construcción de barreras para desviar la luz del sol y el viento

#### PRECAUCIONES

No aplique cuando se espera que las temperaturas caigan por debajo de 40 grados F (4 grados C) o por encima de 100 grados F (38 grados C) en un período de 24 horas. Proteja contra la congelación por 48 horas. No use aditivos poliméricos con este producto, ya que puede resultar en una entrada de aire excesiva.

#### GARANTÍA

La Compañía QUIKRETE® garantiza que este producto es de calidad comercial si se utiliza o aplica de acuerdo con las instrucciones de este documento. El producto no se garantiza para servir para cualquier propósito o uso diferente al propósito general para el cual está destinado. La responsabilidad bajo esta garantía se limita a la sustitución del producto (como fue comprado) que se encuentre defectuoso, o a las compañías de envío, reembolsar el precio de compra. En el caso de un reclamo bajo esta garantía, se

debe dar un aviso por escrito a la Compañía QUIKRETE®. Esta garantía limitada es emitida y aceptada en lugar de cualquier otra garantía y terminantemente excluye responsabilidad por daños consecuentes.

The QUIKRETE® Companies  
One Securities Centre  
3490 Piedmont Rd., NE, Suite 1300, Atlanta, GA 30305  
(404) 634-9100 • Fax: (404) 842-1425

*\* Consulte en [www.quikrete.com](http://www.quikrete.com) para datos técnicos más actualizados, MSDS, y la guía de especificaciones*